| ampliTex™

ampliTex™

Art. No. 5008

Biaxial 350 gsm

ampliTex™ 5008 ist ein flach liegendes Biaxialgelege mit einer Faserausrichtung von +/-45°, geeignet für die Fertigung von leistungsstarken und umweltfreundlichen Verbundwerkstoffen.

Gewebeaufbau

Faserart: Flachs (EU)

Aufbau : Biaxial

Garn Tex : 105 tex

Flächengewicht : 2 Lagen von 171 gsm

Abmessungen

Standardbreite : 1270 mm

Standardlänge der Rollen : 50 m

Ökologische Aspekte

Flachsfasern von Bcomp sind eine regionale Ressource, die in Frankreich und Belgien angebaut wird.
Die Produktion von Flachs wirkt sich positiv auf die globale Erwärmung aus, da durch Photosynthese CO2 aufgenommen wird.
Finden Sie mehr Details auf bcomp.ch.



Produktvorteile

Die Flachsfasern, welche in den ampliTex™ Geweben eingesetzt werden, haben ein E-Modul von ca. 60 GPa und eine Zugfestigkeit von ca. 650 MPa, und sind daher eine Leistungsstarke technische Faser.
Beim Vergleich der spezifischen Steifigkeit von Glasfaser und ampliTex™ in einem Zugversuch, zeigen ampliTex™ Gewebe ca. 50% bessere Eigenschaften.
Weitere Vorteile sind die wesentlich besseren Dämpfungseigenschaften, sowie das weniger spröde Bruchverhalten gegenüber Kohlefaser.

Zugeigenschaften	
E-Modul // zur Faserrichtung [GPa]	32.1*
E-Modul ⊥ zur Faserrichtung [GPa]	4.12*
Festigkeit // zur Faserrichtung [MPa]	394*
Festigkeit ⊥ zur Faserrichtung [MPa]	20.9*
Bruchdehnung // zur Faserrichtung [%]	1.72*
Bruchdehnung ⊥ zur Faserrichtung [%]	0.54*

Biegeeigenschaften	
Modul // zur Faserrichtung [GPa]	32.6*
Modul ⊥ zur Faserrichtung [GPa]	4.6*
Festigkeit // zur Faserrichtung [MPa]	377*
Festigkeit ⊥ zur Faserrichtung [MPa]	26.4*
Streckgrenze, Rp0.2 // [MPa]	348*

Lageneigenschaften	
Dichte Faser [Kg/m^3]	1515
Schichtdicke @ 43% | 60 % Vf [mm]	0.54 | 0.39

* Dieses Gelege besteht aus zwei Lagen unidirektionaler Fasern mit einem Flächengewicht von 171g/m2 mit den spezifizierten Eigenschaften. Die mechanische Eigenschaften wurden ermittelt an Prüfkörpern aus 8 Lagen Gewebe ampliTex™ #5025, hergestellt in Vakuuminfusion, ausgehärtet bei 6 bar.

Hinweise zur Verarbeitung

- Ausgezeichnete Kompatibilität mit Epoxid und Polyester
- Gut mit Kohlefasern kombinierbar, da der Wärmeausdehnungskoeffizient beinahe identisch ist
- Kompatibel mit Infusionsverfahren (Vakuuminfusion, RTM), Nasslaminieren, Bladder Inflation Moulding (BIM) und Formpressverfahren
- Flachsfasern enthalten bei Normalbedingungen grundsätzlich etwas Feuchtigkeit. Bestimmte Harze (v.a. Polyester) sind anfällig für Feuchtigkeit und polymerisieren möglicherweise schlechter oder produzieren Bläschen. In diesem Fall ist ein Trocknen des Materials vor Verarbeitung nötig (15 min bei 110°C).
- Ein Faseranteil von 60% kann bei Arbeitsdruck > 5 bar erreicht werden. Allerdings nehmen die Fasern sehr viel Harz auf wenn per Hand laminiert wird. Das Gelege scheint vor dem Pressvorgang optisch „trocken“ zu sein, obwohl zu viel Harz verwendet wurde. Wir empfehlen, die Menge an Klebstoff für das Laminieren kontrolliert zu verwenden und mit 50-60 Gewichts-% Harz zu imprägnieren. Überschüssiges Harz entflieht während des Pressvorgangs.

Alle technische Angaben in diesem Dokument sind ermittelt an Prüfkörpern, hergestellt aus dem im vorliegenden Dokument beschriebenen Material. Da die mechanischen Eigenschaften, unter anderem, auch vom Verarbeitungsprozess abhängen, kann Bcomp nicht garantieren, dass diese Werte in jedem Fall erreicht werden.